

MARCONOL SUPERMARE

VERNICE TRASPARENTE POLIURETANICA MONOCOMPONENTE BRILLANTE O SATINATA PER ESTERNI

cod. 8480819/638

DESCRIZIONE

MARCONOL SUPERMARE è una vernice trasparente, a solvente, per legno, che permette di ottenere finiture, lucide o satinate.

Il legante, a base di una resina alchidica uretanica, consente l'utilizzo del prodotto anche all'esterno in condizioni di forte esposizione agli agenti atmosferici ed in ambiente marino.

Il prodotto è dotato di ottima pienezza, è facile da applicare e offre una buona dilatazione.

MARCONOL SUPERMARE è disponibile nella versione lucida o satinata. E' possibile ottenere delle brillantezze intermedie miscelando tra loro MARCONOL SUPERMARE lucida con MARCONOL SUPERMARE satinata.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su legno nuovo o già verniciato sia all'interno che all'esterno, quali perlinature, sottotetti, infissi, poggiole, steccati, persiane, ecc..

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Natura del Legante: resina alchidica a modificazione uretanica
- Solvente: miscela di idrocarburi alifatici
- Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: $0,90 \pm 0,05$ kg/l
- Viscosità di confezionamento UNI 8902 a 25 °C:
 - .8480819 Lucida: 270 ± 30 cps
 - .8480638 Satinata: 400 ± 80 cps
- Brillantezza UNI EN ISO 2813:
 - .8480819 Lucida: >90 , angolo lettura di 60°
 - .8480638 Satinata: 45 ± 5 , angolo lettura di 60°
- Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): fuori polvere in 2 ore; al tatto in 6 ore; sovraverniciabile dopo 12 ore.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici in legno nuovo, massello o compensato:
- Carteggiare leggermente per asportare le fibre del legno sollevate.

- Asportare l'eventuale presenza di resina utilizzando Dil. Nitro 5170076.

- Stuccare le imperfezioni con stucco sintetico. Carteggiare le stuccature ed eliminare la polvere.

- Controllare che il legno non sia troppo umido.
- Su legni teneri e secchi oppure con assorbimento eccessivo, applicare uno strato di MARCONOL IMPREGNANTE colorato serie 843.

- Su legno esposto all'esterno è sempre consigliabile il pre-trattamento con 2 strati di MARCONOL IMPREGNANTE colorato serie 843.

- Carteggiare le superfici quindi procedere all'applicazione di 2 strati di MARCONOL SUPERMARE, intervallate di almeno 12 ore, secondo le modalità descritte dalle indicazioni per l'applicazione.

Superfici in legno già verniciato:

- Carteggiare per asportare le fibre del legno sollevate.

- Eliminare eventuali strati di vecchie pitture sfoglianti ed irruvidire tutte le superfici già verniciate.

- Asportare l'eventuale presenza di resina utilizzando Dil.

Nitro 5170076.

- Stuccare le imperfezioni con stucco sintetico. Carteggiare le stuccature ed eliminare la polvere.

- Sulle zone degradate oppure con assorbimento eccessivo, applicare uno strato di MARCONOL IMPREGNANTE colorato serie 843.

- Su legno esposto all'esterno è sempre consigliabile il pre-trattamento con 2 strati di MARCONOL IMPREGNANTE colorato serie 843.

- Carteggiare le superfici quindi procedere all'applicazione di 2 strati di MARCONOL SUPERMARE, intervallate di almeno 12 ore, secondo le modalità descritte dalle indicazioni per l'applicazione.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umidità relativa dell'ambiente: <75%

Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umidità del supporto: <10%

- Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole.

- Attrezzi: pennello, rullo.

- Rimescolare accuratamente il prodotto prima dell'uso.

- Diluizione: pronto all'uso.

- L'applicazione a spruzzo è effettuabile esclusivamente nell'ambito di attività soggette ai provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera (artt. 267 e segg. Del D. lgs n. 152/2006), previa diluizione al 10% con Acquaragia 5200010.

- Nr strati: 2 strati.

- La pulizia degli attrezzi va fatta con Acquaragia 5200010.

- Resa indicativa: 8-9 mq/l a 2 strati su legno mediamente assorbente. E' consigliabile eseguire una prova preliminare sul supporto specifico per determinare i consumi.

TINTEGGIATURA

Il prodotto è disponibile nella versione lucida cod. 8480819 e satinata cod. 8480638.

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30 °C

Temperatura minima di conservazione: +5 °C

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 3 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/e: vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne (base solvente): 500 g/l (2007) / 400 g/l (2010)

MARCONOL SUPERMARE Contiene max: 400 g/l VOC

Inflammabile / Tenere lontano dalla portata dei bambini / Non gettare i residui nelle fognature / In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Contiene: 2-butanonossima, Sali di cobalto da acidi grassi

MARCONOL SUPERMARE

VERNICE TRASPARENTE POLIURETANICA MONOCOMPONENTE BRILLANTE O SATINATA PER ESTERNI

cod. 8480819/638

- Può provocare una reazione allergica.

Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Vernice trasparente poliuretanica monocomponente per interni ed esterni.

Applicazione, su superfici in legno già predisposte, di vernice trasparente poliuretanica monocomponente per interni ed esterni MARCONOL SUPERMARE cod. 8480819/638, a base di resine alchidiche uretanizzate in almeno 2 strati, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde dell'Assistenza Tecnica 800853048.